

โปร เซลฟ

สารอีพ็อกซีระบบไหลด้วยตัวเอง (Self-leveling)

คุณลักษณะของสินค้า

โปรเซลฟ เป็นอีพ็อกซี 2 ส่วนผสมที่ไม่มีตัวทำละลาย สามารถปรับผิวหน้าให้เรียบด้วยตัวเอง ไม่มีรอยต่อสามารถทำความสะอาดได้หลายแบบ เหมาะเป็นสีทับหน้าที่มีผิวเรียบสวยงาม คงทนถาวรทนทานต่อการใช้งานและแรงเสียดสีได้ดี มีหลากหลายสีให้เลือกและยังทนทานต่อสารเคมีได้ดี มีความหนาตั้งแต่ 1-4 มิลลิเมตร

ลักษณะการใช้งาน

ใช้งานในพื้นที่ที่มีการเสียดสีและรับน้ำหนักมาก เช่น ห้องเก็บสินค้า โรงจอดรถ โรงงานนม โรงงานทั่วไป ห้องทดลอง ห้องซ่อมบำรุง พื้นห้องผลิต พื้นอุตสาหกรรมเบาจนถึงหนัก โรงงานผลิตอาหารต่าง ๆ ที่ต้องการมาตรฐาน GMP, HACCP, ISO9000-14000 เป็นต้น

คุณสมบัติ

- ทนทานต่อการใช้งานหนัก
- ทนทานต่อสารเคมี
- ผิวเรียบไร้รอยต่อไม่เพาะเชื้อ ต้านทานการเติบโตของแบคทีเรีย (anti bacteria)
- ทำงานง่าย แห้งตัวเร็ว
- ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

ขั้นตอนการทำงาน

- พื้นผิวคอนกรีตต้องแข็งแรงและสะอาด ไม่มีเศษสิ่งสกปรกที่หลุดล่อนได้ง่าย คราบน้ำมัน รอยแตกร้าว
- ซ่อมพื้นผิวที่แตกร้าวด้วย โปรสกริตสำหรับแผลเล็ก และโปรเซลฟมิดเดิล สำหรับแผลต้น
- ลงสารรองพื้นด้วย โปรพราม เพื่อการเกาะยึดที่ดีระหว่างคอนกรีตกับอีพ็อกซี
- ลงสารปกปิดผิวหน้าที่มีรูพรุนหรือพื้นคอนกรีตที่ไม่แข็งแรงด้วย โปรเซลฟมิดเดิล
- ลงสารทับหน้าด้วย โปรเซลฟ ตามความหนาที่ต้องการ

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวคอนกรีตที่เสียหายจากสารเคมี สิ่งสกปรกอื่นๆจำเป็นต้องกำจัดออก เพราะการเตรียมพื้นผิวเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการทำงานสีพื้น โดยอาจใช้เครื่องยิงแบบไรฝุ่น สำหรับการเกาะยึดตัวที่ดี (Shot Blast) หรือการใช้เครื่องขัดใบเพชร (Dimon Grinding) เพื่อให้ได้ระดับความหยาบของพื้นผิวที่เหมาะสม และมีการเกาะยึดที่ดีกับพื้นคอนกรีตและสารรองพื้น

ข้อมูลทางเทคนิค

| | |
|-------------------------|----------|
| ความถ่วงจำเพาะ | : 1.26 |
| ปริมาณของแข็งโดยปริมาตร | : 98±2 % |

| ความต้านทานสารเคมี | |
|------------------------|------------|
| ทนต่อกรดไฮโดรคลอริก | : ดี |
| ทนต่อโซเดียมไฮดรอกไซด์ | : ดี |
| ทนต่อโซเดียมคลอไรด์ | : ดีเยี่ยม |

Chemical Resistant Chart

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Compressive strength (ASTMD695) | : 70 N/mm ² |
| Flexural strength (ASTMD790) | : 67 N/mm ² |
| Tensile strength (ASTMD638) | : 6 % |
| Impact resistance (ASTMD256) | : 67 N/mm ² |
| ทาได้พื้นที่ตามทฤษฎี | : 3.2 กก./ม ² /2 มม. |
| ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ | : 3-5 วัน |
| วิธีการใช้งาน | : เกรียงปาด |
| อัตราส่วนผสม | : 5:1 |

อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์

ควรปิดฝาให้สนิทหลังจากใช้งานเสร็จ และสามารถเก็บไว้ได้ 1 ปี และเก็บให้พ้นจากแสงแดด

ความปลอดภัยในการใช้งาน

ในสภาวะปกติไม่เป็นอันตราย แต่หากเข้าตาหรือโดนผิวหนังให้ล้างด้วยน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง หรือดูจากคู่มือความปลอดภัย (MSDS)

ขนาดบรรจุ

24 กก./ชุด (ส่วน เอ 20 กก. / ส่วน บี 4 กก.)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

บริษัท โปร-บิลด์ (ประเทศไทย) จำกัด

159/181 ม.1 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.10210

โทร.0-2929-6199-200 , 086-304-1704 แฟกซ์ 0-2929-5853

Email : info@probuildthai.com,sale@probuildthai.com

Homepage : www.probuildthai.com

บริษัท โปร-บิลด์ (ประเทศไทย) จำกัด 159/181 หมู่ 1 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

PRO-BUILD (THAILAND) CO.,LTD. 159/181 Moo. 1 Cherdwuttakard Rd., Sikan , Donmuang, Bangkok 10210

โทรศัพท์ (Tel.) 0-2929-6199 , 0-2929-6200 โทรสาร (Fax.) 0-2929-5853 Email : info@probuildthai.com Homepage : www.probuildthai.com