

โครงการด เอสที 50

อีพ็อกซี่ 2 ส่วนผสมมีส่วนผสมของตัวทำละลายสำหรับโครงการสร้างเหล็ก

คุณลักษณะของสินค้า

เป็นอีพ็อกซี่ชนิดสองส่วนผสมมีส่วนผสมของตัวทำละลายสามารถต่อสารเคมี ตัวทำละลายเป็นอย่างดี ป้องกันการเกิดสนิมที่เกิดกับพิวโลหะ มีคุณสมบัติเป็นเลิศในการขึ้นรูปและการเชื่อมแบบต่อตัวที่มีความต้านทานต่อการชื้นชื้น, น้ำมันดิน, พลิตภัณฑ์ของน้ำมัน, ด่างและกรดอ่อน

ลักษณะการใช้งาน

เหมาะสมสำหรับเคลือบภายในถังเก็บน้ำมัน และถังของกระบวนการกลั่นน้ำมันในโรงงานปิโตรเคมีซึ่งสัมผัสกับน้ำมันดินและน้ำที่มีอุณหภูมิสูง จากการburning การแยกตัว ไม่ว่าจะด้วยความดันทางตัวทำละลาย Aromatic และ Aliphatic ได้ โครงการด เอสที50 เหมาะสำหรับใช้งานที่สัมผัสกับอากาศในสภาพแวดล้อมที่มีความกัดกร่อนสูงรวมถึงท่อเหล็กทุกชนิดสำหรับน้ำร้อนงานท่อฟิล์ม หรือแท่น้ำภายใต้อุณหภูมิ 95 เซลเซียส

คุณสมบัติ

- เคลือบกันสนิมที่เกิดกับพิวโลหะ
- ป้องกันการกัดกร่อนของตัวทำละลาย และสารเคมี
- ทำความสะอาดง่าย
- ขึ้นรูปได้กับทุก表面上ที่มีความเรียบ

ขั้นตอนการทำงาน

เครื่องมือ	เครื่องพ่นสีระบบไฮดรอลิกและแบบธรรมชาติ แบร์ หรือสูญญากล่อง
อัตราส่วน	4 ส่วนของเนื้อสีส่วน A ต่อ 1 ส่วนของน้ำยา ทำให้เข้มส่วน B
สารทำความสะอาด	พิโนนอร์ Pro-build
อายุใช้งานหลังผสม	3 ชม.

การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวที่จะต้องทำงานต้องแห้ง สะอาด และปราศจากสิ่งแผลกปลอมใดๆ จัดคราบน้ำมันและสารน้ำ โดย Solvent Cleaning ให้ได้ตามมาตรฐาน SSPC-SP10 พนทรายขัดเคลือบพื้นให้ได้มาตรฐาน Sa 2.5 (ISO 8501-1: 1988) หรือ SSPC-SP แนะนำให้มีการเคลือบด้วยโครงการ ST50 จำนวน 3 เที่ยว

ข้อมูลทางเทคนิค

ปริมาณเนื้อสี	: 68%
ความหนาของ漆膜	: แห้ง 85-125 ไมครอน
ปอกคลุนพื้นที่	: 0.17 กก. / m ²
อัตราส่วนผสม (A:B)	: 4:1

อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์

ควรปิดฝาให้สนิทหลังจากใช้งานเสร็จ สามารถเก็บรักษาไว้ได้ 1 ปี และเก็บให้พ้นจากแสงแดด

ความปลอดภัยในการใช้งาน

มีความปลอดภัยไม่เป็นอันตรายในขณะใช้งาน กรณีสัมผัสพิเศษหนังให้คลายด้วยน้ำสะอาดและล้างด้วยน้ำสบู่อีกครั้ง กรณีเข้าตาให้รีบล้างตาด้วยน้ำสะอาดประมาณ 10 นาที หรือดูจากคู่มือความปลอดภัย (MSDS)

ขนาดบรรจุ

25 กก./ชุด (ส่วนเอ 20 กก. /ส่วนบี 5 กก.)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

บริษัท โปร-บิลด์ (ประเทศไทย) จำกัด
159/181 ม.1 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2929-6199-200 , 086-304-1704 แฟกซ์ 0-2929-5853
Email : info@probuiltthai.com, sale@probuiltthai.com
Homepage : www.probuiltthai.com